## Sortenverzeichnis SV 21-1 für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau nach TL SoB-StB 04

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung
Stoffliche Kennzeichnung	Sand , Kies	Sand , Kies
Sortennummer	50006	50007
Korngröße	0/32	0/45
	Baustoffgemisch	Baustoffgemisch
Art des Gestein	gebrochener Kies	gebrochener Kies
Anteil gebrochener Oberflächen	C <sub>50/30</sub>	C <sub>50/30</sub>
Überkornanteil	OC <sub>90</sub>	OC <sub>90</sub>
Kornform	SI <sub>55</sub>	SI <sub>55</sub>
Gehalt an Feinanteilen	UF <sub>3</sub>	UF <sub>3</sub>
Rohdichte ( Mg/m³)	2,5-2,7	2,5-2,7
Proctordichte (Mg/m³)	1,92	1,97
optimaler Wassergehalt (%)	3,1	3,4
Wasseraufnahme als Kriterium für den		
Widerstand gegen Frostbeanspruchung	NPD	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA <sub>30</sub>	LA <sub>30</sub>
Widerstand gegen Frostbeanspruchung	F <sub>4</sub>	F <sub>4</sub>